Исламская Республика Иран
Министерство сельскохозяйственного джихада
Организация по защите растений
Почтовый ящик: 4568, Evin, Tabnak Ave.
Тегеран, Иран

Номер: 25526/730
Дата: 16.02.2021
Приложения: да

Руководителю
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Министерства сельского хозяйства, Орликов переулок, 1/11,
107139 Москва 84, Российская Федерация

Телефон: +7 (499) 975-43-47
Факс: +7 (495) 607-51-11
Электронная почта: info@svfk.mcx.ru и intervniikr@gmail.com

Тема: фитосанитарные требования для импорта пиломатериалов и бревен (без коры) хвойных пород из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран

Уважаемый г-н Данкверт,
Высылаем Вам приложение с фитосанитарными требованиями для импорта пиломатериалов и бревен (без коры) хвойных пород (**Pinus sp., Cupressus, Abies sp., Picea sp., Juniperus sp., Cedrus sp., Pseudotsuga sp.**) из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран. Осуществление импорта возможно на основании указанных требований. Инспекция будет проведена официальными представителями по карантину и защите растений на таможенных пунктах ввоза.

С уважением,
К. Чангалвай
Директор
Организации по защите растений

Исламская Республика Иран
Министерство сельскохозяйственного джихада
Организация по защите растений
Почтовый ящик: 4568, Evin, Tabnak Ave.

Тегеран, Иран

Номер: 25526/730

Дата: 16.02.2021

Приложения: да

Фитосанитарные требования для импорта пиломатериалов и бревен (без коры) хвойных пород (*Pinus sp.*, *Cupressus*, *Abies sp.*, *Picea sp.*, *Juniperus sp.*, *Cedrus sp.*, *Pseudotsuga sp.*) из Российской Федерации в Иран

1. Действительный фитосанитарный сертификат от Российской Федерации, в разделе «Дополнительная декларация» которого указано, что все растения свободны от следующих вредных организмов:

- <i>Monochamus spp.</i>	- <i>Platypus spp.</i>
- <i>Dendroctonus spp.</i>	- <i>Sirex spp.</i>
- <i>Fusarium circinatum</i>	- <i>Ophiostoma spp.</i>
- <i>Gremmeniella abietina</i>	- <i>Lanchnellula willkommii</i>
- <i>Armillaria ostoyae</i>	- <i>Bursaphelenchus mucronatus</i>
- <i>Pissodes spp.</i>	- <i>Ips spp.</i>

Примечание: в фитосанитарном сертификате должны быть указаны научные названия вышеперечисленных вредных организмов должны быть указаны. В противном случае документы считаются недействительными. Более того, любые финансовые таможенные убытки или невозможность доставки груза, связанные с несоблюдением требований, должны покрываться импортером.

2. Древесина должна быть полностью свободна от коры и отверстий, являющихся следствием погрызов личинок насекомых.
3. Груз должен быть свободен от почвы и гнилых остатков растений, а также должен быть дезинфицирован одним из стандартных методов страны-производителя, а все технические данные данного метода прописаны в фитосанитарном сертификате.

А) Дезинфекция метилбромидом при нормальном атмосферном давлении (максимальная толщина древесины 200 мм):

- при концентрации 80 гр. на кубический метр газа, на 24 часа при температуре 10-15 °С
- при концентрации 64 гр. на кубический метр газа, на 24 часа при температуре 16-20 °С
- при концентрации 48 гр. на кубический метр газа, на 24 часа при температуре 21 °С и выше

*Если толщина древесины составляет более 200 мм, дезинфекция груза должна быть проведена следующим образом:

- при концентрации 160 гр. на кубический метр газа, на 48 часов при температуре 10-15 °С
- при концентрации 120 гр. на кубический метр газа, на 48 часов при температуре 16 °С и выше.

В) Дезинфекция методом нагревания одним из следующих способов обработки:

- при температуре 70 °С на 4 часа
- при температуре 80 °С на 2 часа
- при температуре 90 °С на 1 час
- при температуре 100 °С на 30 минут
- при температуре 110 °С на 20 минут
- при температуре 120 °С на 15 минут

Примечание: время дезинфекции отсчитывается с момента, когда температура ядра древесины достигла желаемой температуры. Предоставлять оригинал термографического изображения с печатью сотрудника карантинной службы страны-экспортера на иранской границе обязательно.

С) Дезинфекция методом нагревания при температуре 70°С производится следующим образом:

- Толщина 0-25 мм на 4 часа	- Толщина 25-38 мм на 5 часов
- Толщина 39-50 мм на 6 часов	- Толщина 51-75 мм на 8 часов
- Толщина 76-100 мм на 10 часов	- Толщина 101-150 мм на 14 часов
- Толщина 151-200 мм на 18 часов	- Толщина 201-250 мм на 22 часа
- Толщина более 250 мм на 26 часов	

Д) Дезинфекция груза газом фосфин (максимальная толщина древесины 200 мм) производится следующим образом:

- при концентрации газа 2г/м³, при температуре 10-15°С на 15 дней
- при концентрации газа 2г/м³, при температуре 16-20°С на 12 дней
- при концентрации газа 2г/м³, при температуре 21-25°С на 9 дней

Примечание: начинать дезинфекцию следует с минимальной дозы 2г/м³ и далее увеличивать на 1.5 г/м³ после половины пройденного времени экспозиции. Таким образом, в конце времени экспозиции доза фосфина должна составлять не менее 200 мг/м³.

Е) Гамма-облучение. Применение гамма-облучения в дозе 10 кГр.

Г) Дезинфекция методом заморозки. Время дезинфекции исчисляется с момента, когда температуры ядра древесины достигает -18°С. Предоставлять оригинал термографического изображения с печатью сотрудника карантинной службы страны-экспортера на иранской границе обязательно.

4. Предоставление оригинала фитосанитарного сертификата со всеми вышеупомянутыми требованиями, а также других необходимых документов сотруднику карантинной службы во время проведения инспекции в пункте назначения и пункте таможенного досмотра является обязательным. В противном случае импортер несет ответственность за последствия.

5. Если груз заражен и целесообразно провести дезинфекцию груза представителем карантинной службы, то все расходы должен нести импортер. В противном случае груз может быть уничтожен или возвращен в страну производителя. Если обнаруживается какой-либо вредный организм, то груз должен быть уничтожен или возвращен в страну производителя.

6. Пропуск груза на внутреннюю таможенную будет разрешен только после проведения расследования и получения оригиналов необходимых документов на пограничных пунктах ввоза.
7. Если груз экспортируется через третью страну, официальному представителю карантинной службы в пункте ввоза и пункте таможенного досмотра должны быть предоставлены копия фитосанитарного сертификата первой экспортирующей страны (со всеми упомянутыми требованиями) с печатью представителя второй экспортирующей страны совместно с реэкспортным фитосанитарным сертификатом.
8. Импорт древесины из стран, в которых зафиксированы обнаружения *Bursaphelenchus xylophilus*, включая Южную Африку, Испанию, Португалию, Китай, Гонконг, Тайвань, Японию, Южную Корею, Канаду, Мексику и Соединенные Штаты Америки запрещен.

Примечание: заявленные условия предоставлены в соответствии с содержанием статьи 11 Закона о защите растений, касающегося вопросов карантина и защиты растений, и импортер обязан соблюдать другие правила и предписания, связанные с импортом.